

# illbruck HT 55 High Tacking Adhesive

## Productomschrijving

illbruck HT 55 High Tacking Adhesive is een extreem hoogwaardige lijmkit met een zeer hoge initiële aanhechting op basis van MS Polymer. In de regel is het ondersteunen, stutten van de lijmverbinding niet meer noodzakelijk.

## Toepassingsgebied

- Het verlijmen van balken, panelen, plinten, vensterbanken, spiegels, natuursteen, isolatiemateriaal, drempels, loodslabben etc.
- Extreem goede hechting op de meeste bouwmaterialen. Klemmen of stempelen is meestal overbodig.

## Producteigenschappen

- extreem goede aanvangshechting
- isocyaan- en siliconevrij
- uitstekend UV en verouderingsbestendig
- neutraal, reukloos
- overschilderbaar met dispersie- en alkydharsverven

## Kleur

wit

## Leveringsvorm

- 290 ml kokers
- andere verpakkingen op aanvraag



## Technische gegevens

Eigenschappen	DIN	Specificatie
Basis		MS Polymer
Uitharding		neutraal onder invloed van luchtvochtigheid
Karakter		elastisch
Volumieke massa		1,50 g/cm <sup>3</sup>
Huidvorming		ca. 5-10 min. bij +23°C 50% rel. vocht.
Doorharding		ca. 4,5 mm/24 uur bij +23°C 50% rel. vocht. ca. 6,0 mm/48 uur bij +23°C 50% rel. vocht.
Volumeverandering		3%
Shore-A-hardheid	NEN ISO 868	51
E-Modules	NEN ISO 8339	>0,4 Mpa
Treksterkte	DIN 53504/ISO 37	>2N/mm <sup>2</sup>
Rek bij breuk	DIN 53504/ISO 37	>500% bij +23°C 50% rel. vocht.
Vervorming (MTV)	NEN ISO 9046	20%
Temperatuurbestendigheid		-40°C tot +90°C
Verwerkingstemperatuur		+5°C tot +40°C
UV-bestendigheid		zeer goed
Houdbaarheid		12 maanden in ongeopende, originele verpakking

# illbruck HT 55 High Tacking Adhesive

Tremco illbruck B.V.  
Postbus 20, 4240 CA Arkel  
Tel.: +31 (0) 183/568019  
Fax: +31 (0) 183/568010  
info-nl@tremco-illbruck.com  
Tremco illbruck N.V., Kapellen (België)  
Tel.: +32 (0) 3/6646384  
Fax: +32 (0) 3/6648676  
info-be@tremco-illbruck.com  
www.tremco-illbruck.com

## Verwerkingsaanbeveling

### illbruck HT 55 High Tacking Adhesive

#### Voorbehandelen van de ondergronden

- De ondergrond dient schoon, stof- en vetvrij te zijn.
- Poreuze en zuigende ondergronden voorbehandelen met primer.
- vooraf hechtproeven nemen.

#### Verwerking

- illbruck HT 55 High Tacking Adhesive kan met een hand- of perslucht pistool worden aangebracht.
- Om de 20 à 40 cm, afhankelijk van het gewicht van het plaatmateriaal, rillen lijm op het te bevestigen plaatmateriaal aanbrengen.
- Altijd illbruck HT 55 High Tacking Adhesive aanbrengen op hoeken en randen van het te bevestigen plaatmateriaal. Voldoende ruimte (ca. 3 mm) tussen de te verlijmen delen hanteren zodat vervorming opgevangen kan worden.

#### Reinigen

- Niet uitgeharde illbruck HT 55 High Tacking Adhesive kan met terpentijn of thinner verwijderd worden.
- Uitgehard materiaal kan alleen mechanisch met hiertoe geschikt gereedschap verwijderd worden.

#### Veiligheidsaanbevelingen

- Buiten bereik van kinderen bewaren. Aanraking met ogen en huid vermijden. Alleen in goed geventileerde ruimtes verwerken. Verdere informatie: zie het veiligheidsinformatieblad.

#### Service

Desgewenst kunt u te allen tijde beschikken over ondersteuning vanuit de Tremco illbruck organisatie.

#### Algemene informatie:

Bovenstaande gegevens zijn naar ons beste weten verstrekt. Wij behouden ons het recht voor wijzigingen in de receptuur aan te brengen. De koper dient zich op de hoogte te stellen van de laatste ontwikkelingen van bovengenoemd product. De toepassingswijze, alsmede de omstandigheden bij applicatie, vallen buiten onze beoordeling en zijn derhalve voor uw eigen verantwoordelijkheid. Aansprakelijkheid op grond van dit productblad kan niet worden aanvaard. Leveringen uitsluitend volgens onze Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden.