

MS 40 Lijmkit

Productomschrijving

illbruck MS 40 Lijmkit transparant wordt als kleef- en afdichtingskit daar ingezet waar transparantie alsmede overschilderbaarheid verlangd wordt.

Materiaal

Een hoogwaardige universeel toepasbare elastische montagelijm en afdichtingskit op basis van MS Polymer.

Producteigenschappen

- bijzonder goede hechting op de meest voorkomende bouwmaterialen.
- oplosmiddel- en isocyanaatvrij.
- reukarm en duurzaam elastisch.
- verdraagzaam met dispersie- en alkylharsverven.

Leveringsvorm

- 290 ml koker

Kleur	Stuks/doos
transparant	12

- worsten op aanvraag



Technische gegevens MS 40 Lijmkit

Eigenschappen	Specificatie
Volumieke massa	1.01 g/ml
Doorharding	2 mm/24 uur
Shore-A-hardheid	38
E-modulus	1.0 N/mm ²
Treksterkte	2.2 N/mm ²
Rek bij breuk	250 %
Vervorming (MTV)	25 %
Temperatuurbestendigheid	-40°C tot +100°C
Houdbaarheid	12 maanden in ongeopende, originele verpakking. Koel, droog en vorstvrij bewaren.

TI-NL-0146 - 10/06

MS 40 Lijmkit

Voegbreedte

Maximaal 25 mm, minimaal 6 mm.

Verwerkingstemperatuur

Omgeving + 5°C tot + 40°C.

Ondergronden

- De ondergrond dient bij voorkeur schoon, droog, stof- en vetvrij te zijn.
- Ondergronden als glas, aluminium, keramiek, gelakt hout, PVC, epoxy en polyester behoeven geen primer.
- Voor poreuze ondergronden vooraf een hechtproef nemen.

Verwerking

- illbruck MS 40 Lijmkit hardt mede uit door vochtopname.
- De kit met een lijmvverdeler in rillen aanbrengen, zodat er luchtvochtigheid kan toetreden, één van de lijmdelen dient poreus te zijn.
- De delen direct op elkaar aandrukken.
- illbruck MS 40 Lijmkit kan met een voegspatel worden gladgestreken, eventueel kan een zeepwateroplossing worden gebruikt.

Verfverdraagzaamheid

illbruck MS 40 Lijmkit is verfverdraagzaam met dispersie- en alkydharsverven (vooraf testen wordt aanbevolen). In geval van statische voegen met geringe beweging (max. 5%) kan de kit geheel worden overschilderd. Vanwege de verschillen in elasticiteit van illbruck MS 40 Lijmkit en verf, is het raadzaam voegen met meer dan 5% beweging maximaal 1 mm te overschilderen.

Reiniging

Niet uitgeharde kit kan met terpentine of thinner worden verwijderd. Uitgeharde kit kan alleen mechanisch worden verwijderd.

Veiligheidsaanbevelingen

Zie veiligheidsinformatieblad.

Service

Desgewenst kunt u te allen tijde beschikken over ondersteuning vanuit de Tremco illbruck organisatie.

Algemene informatie:

Bovenstaande gegevens zijn naar ons beste weten verstrekt. Wij behouden ons het recht voor wijzigingen in de receptuur aan te brengen. De koper dient zich op de hoogte te stellen van de laatste ontwikkelingen van bovengenoemd product. De toepassingswijze, alsmede de omstandigheden bij applicatie, vallen buiten onze beoordeling en zijn derhalve voor uw eigen verantwoordelijkheid. Aansprakelijkheid op grond van dit productblad kan niet worden aanvaard. Leveringen uitsluitend volgens onze Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden.